

Gaine Polyuréthane - EP 0,7 mm



Présentation de couverture	Annelé
Description des matières	Matériaux
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	PUR
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PUR
Fil antistatique	Non
Température max (°C)	90
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40

Gaine en polyuréthane polyéther légère antistatique de qualité alimentaire avec spirale en acier pour le transport de matériaux en vrac, _x000D_granulat, aliments secs, les gaz.
x000D- Conforme FDA FCN 21 CFR 177.1680 et 177.2600.

Article no	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Poids(Kg/m)	Poids (kg)
15633012	0.14	20	40	15	25	20	0.17	-
15633016	0.33	25	80	10	30	30	-	0.25
15633020	0.25	32	71	10	40	40	-	0.35
15633024	0.21	38	66	10	46	46	-	0.39
15633025	0.21	40	66	10	48	48	-	0.4
15633032	0.17	51	52	10	58	58	-	0.45
15633038	0.15	55	44	10	63	63	-	0.51
15633040	0.13	63	37	10	71	72	-	0.48
15633041	0.13	65	37	10	73	73	-	0.65
15633048	0.11	76	29	10	84	84	-	0.6
15633064	0.08	102	22	10	110	110	-	0.84
15633070	0.07	110	22	10	119	119	-	1.03
15633074	0.07	115	22	10	124	124	-	1.15
15633076	0.07	120	22	10	129	129	-	1.16
15633080	0.07	127	22	10	135	135	-	1.18
15633140	0.06	140	15	10	149	149	-	1.38
15633165	0.04	165	15	10	175	175	-	1.78
15633170	0.04	170	15	10	180	180	-	1.8
15633180	0.04	180	15	10	190	190	-	1.9

Article no	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Poids(Kg/m)	Poids (kg)
15633220	0.03	220	7	10	230	230	-	2.52
15633228	0.03	228	7	10	238	240	-	2.63
15633254	0.03	254	7	10	264	264	-	3.02
15633305	0.03	305	7	10	315	315	-	3.22
15633318	0.03	318	7	10	328	330	-	3.38
15633350	0.01	350	7	10	360	360	-	3.6
15633400	0.01	400	5	10	410	410	-	4.45
15633450	0.01	450	5	10	460	460	-	5.06